SILK PLASTER®

PRIME COLOR. Сводная таблица по материалам

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ: 07.12.2023	КРОЮЩАЯ ГРУНТОВКА BASE	КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА	ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ	КРАСКА ИЗНОСОСТОЙКАЯ	КРАСКА РЕЗИНОВАЯ PRO
ВЫПУСКАЕТСЯ В БАЗАХ	База А	Только белый цвет	База А	Базы А, С	Базы А, С	14 готовых цветов
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЁВ	Не менее 1	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
РАСХОД В 1 СЛОЙ	0,100-0,130 л/м²	0,070-0,100 л/м²	0,077-0,110 л/м²	0,077-0,110 л/м²	0,067-0,100 л/м²	0,110-0,140 кг/м²
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ С 1 Л (КГ)	до 10 м²/л	до 14 м²/л	до 13 м²/л	до 13 м²/л	до 15 м²/л	до 9 м²/кг
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	не применимо	4 класс	3 класс	2 класс	1 класс	1 класс
КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	2 класс	2 класс	2 класс	2 класс	2+ класс	2 класс
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (при 85°)	< 4GU - глубокоматовый	< 4GU - глубокоматовый	< 5GU - глубокоматовый	< 3GU - глубокоматовый	< 7GU - матовый	< 3GU - глубокоматовый
КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	на испытании	КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)	КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)	КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)	КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)	КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ	на испытании	0,128 (м²•ч•Па)/мг	0,117 (м²•ч•Па)/мг	0,183 (м²•ч•Па)/мг	0,144 (м²•ч•Па)/мг	0,211 (м²•ч•Па)/мг
СРОК ХРАНЕНИЯ	4 года	4 года	4 года	4 года	4 года	4 года
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	5 циклов (1 цикл - сутки)	5 циклов (1 цикл - сутки)	5 циклов (1 цикл - сутки)	5 циклов (1 цикл - сутки)	5 циклов (1 цикл - сутки)	5 циклов (1 цикл - сутки)
СУХОЙ ОСТАТОК	≈ 60%	≈ 56%	≈ 56%	А ≈ 56%, С≈ 50%	А ≈ 60%, С≈ 52%	≈ 58%
ПЛОТНОСТЬ	≈ 1,60 кг/л	≈ 1,54 кг/л	≈ 1,55 кг/л	А ≈ 1,52 кг/л; С ≈ 1,30 кг/л	А ≈ 1,37 кг/л; С ≈ 1,24 кг/л	≈ 1,44 кг/л
ВИД ОТДЕЛКИ	внутренняя / наружная	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя / наружная
ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ	0,2 л; 0,9 л; 4,5 л; 9 л	0,2 л; 0,9 л; 4,5 л; 9 л	0,2 л; 0,9 л; 4,5 л; 9 л	0,2 л; 0,9 л; 4,5 л; 9 л	0,2 л; 0,9 л; 4,5 л; 9 л	0,29 кг; 1,3 кг; 6,5 кг; 13 кг