

SILK
PLASTER®

PRIME COLOR

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ PRO

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. При подготовке основания НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ органические растворители.
 2. Подготовку основания выполняйте в соответствии с СП 71.13330.2017.
 3. Сильно мелящие основания очистите (удалите) механически.
 4. Шпатлевку отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Пыль удалите с помощью мягкой щетки или пропылесосьте.
 5. Участки, пораженные плесневыми грибами, тщательно очистите, обработайте уничтожителем плесени в соответствии с инструкцией производителя, тщательно просушите.
 6. Основания, обработанные лаком или эмалью, зашкурьте наждачной бумагой, затем промойте моющим средством, ополосните чистой водой и тщательно просушите.
 7. Очистите основания, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками, от этого типа лакокрасочных покрытий.
 8. Минеральные основания обработайте грунтовкой глубокого проникновения PRIME COLOR PRIMER в соответствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно, до устранения эффекта осыпания. Высушите по инструкции.
 9. Оцинкованные и металлические поверхности предварительно обезжирьте и обеспыльте.
 10. Основания из черного металла зачистите от ржавчины и покройте грунтовкой ГФ-021 или аналогом, в соответствии с инструкцией производителя, тщательно просушите.
- ! Не рекомендуем наносить на масляно-клеевые шпатлевки и основания, ранее обработанные олифой.


НАНЕСЕНИЕ

1. Производство малярных работ на больших площадях, во избежание видимых стыков, осуществляйте за один проход и с использованием материала из одной партии.
2. Если же вам достались упаковки с материалом одного цвета, но различных партий, обязательно смешайте весь материал разных партий одного цвета между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения. Так как материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону.
3. При нанесении не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Готовое покрытие защищайте от воздействия влаги в течение 3-х суток после нанесения. Избегайте сквозняков.
4. Перед нанесением аккуратно перемешайте краску миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции. Не разбавлять! После перемешивания перед нанесением, выдержите материал 10-15 минут.
5. До нанесения 1-го слоя произведите полосовое окрашивание кистью труднодоступных мест, а также стыков.
6. Наносите материал с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности, всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
7. Каждый последующий слой краски наносите только после высыхания предыдущего слоя.
8. Обязательно прокрашивайте торцы дерева, чтобы предотвратить впитывание воды во время дождей.

ИНСТРУМЕНТ



УПАКОВКА



Согласовано в печать
12.11.2025



www.plasters.ru

SILK
PLASTER®

PRIME COLOR



КРАСКА РЕЗИНОВАЯ PRO

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Для наружных и внутренних работ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ГЛУБОКОМАТОВАЯ
РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Готовая к применению универсальная высокоэластичная краска для наружных и внутренних работ. Обладает износостойкостью и высокой водостойкостью: не пропускает воду и не разрушается от ее длительного воздействия. Также обладает стойкостью к воздействию солнечных лучей и перепаду температур. Не трескается и не шелушится. При изготовлении используется высококачественное сырье.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Применяется для финишной защитно-декоративной окраски крыш, водосточных систем, заборов, фасадов зданий, подоконников, откосов окон, бордюров, а также стен, потолков, колонн, фризов и других архитектурных деталей и декоративных элементов в помещениях сухих и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвалы) и с повышенной эксплуатационной нагрузкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

- Стойкая к перепадам температур от -50 до +60°C.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Просто и легко наносится.
- Экологически чистый и безопасный материал - в составе консерванты без содержания формальдегида, а также не содержит токсичных и горючих растворителей.
- Обладает высокой адгезией.
- Без неприятного запаха.
- Долгий срок эксплуатации.
- Высокая атмосферостойкость - повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (сырость, перепады температур и т.п.).
- Износостойкая и Моющая - 1 класс стойкости к влажному истиранию.
- Тиксотропная - легко и равномерно наносится на фигурные поверхности, не разбрызгивается, не стекает с кромок и не образует подтеков.
- Высокая степень эластичности.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ




БЕТОН



КИРПИЧ




ОСВ, ДСП, ДВП



ГКЛ, ГВЛ, ЦСП



ЧЕРЕПИЦА



ШИФЕР



ПРОФНАСТИЛ



СТАЛЬ
ОЦИНКОВАННАЯ



ЧЁРНЫЙ
МЕТАЛЛ

И ДРУГИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ.

Основание должно быть подготовлено согласно инструкции. Перед нанесением обязательно ознакомьтесь с инструкцией на сайте производителя.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

НА ОТЛИП

МЕЖСЛОЙНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ

ПОЛНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ



КОЛЕРОВКА

Поставляется в цветах, указанных в каталоге. Цвета изготовлены на основе атмосферостойких колорантов, гарантирующих стойкость цвета даже при длительном воздействии солнца и осадков. По индивидуальному запросу доступна колеровка в любые оттенки. Возможна ручная и компьютерная колеровка.

RAL K7 9003 БЕЛАЯ 10-01	RAL K7 1015 БЕЖЕВАЯ 10-15	RAL D2 060 85 20 СЛОНОВАЯ КОСТЬ 10-02
RAL D2 060 70 30 ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 10-04	RAL D2 040 50 40 ТЕРРАКОТОВАЯ 10-22	RAL K7 3020 КРАСНАЯ 10-17
RAL K7 8004 ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ 10-18	RAL K7 3009 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 10-19	RAL K7 3005 РОЗОВО-ВИШНЁВАЯ 10-12
RAL D2 220 70 35 ГОЛУБАЯ 10-08	RAL K7 5005 СИНЯЯ 10-09	RAL K7 8019 ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ 10-13
RAL K7 6019 ФИСТАШКОВАЯ 10-10	RAL K7 6028 ИЗУМРУДНАЯ 10-11	RAL K7 7033 ТЕМНО-СЕРАЯ 10-07
RAL K7 7036 СВЕТЛО-СЕРАЯ 10-06	RAL K7 7024 ГРАФИТОВАЯ 10-20	RAL K7 9004 ЧЕРНАЯ 10-14

59x36мм